

Pareo Zero

Fini pour terrasses et parements en bois

Émulsion d'huile pour la protection des terrasses, parements, clôtures et autres projets extérieurs en bois. Ne pèle et ne cloque pas. Prévient le grisonnement sans altérer la couleur du bois.

Préparation

Bien brasser avec un bâton avant et pendant l'application. Ne pas secouer. Ne pas appliquer au soleil ou à une température inférieure à 10 °C. Le bois doit être propre et sablé avec un papier de grain 120 avant l'application, et le taux d'humidité du bois doit être inférieur à 20%.

Il est possible d'ajouter du Pareo Zero incolore au Pareo Zero coloré pour diminuer l'intensité de la couleur.

Application

Appliquer avec un pinceau, un tampon à teinture ou un rouleau. Si plus de 24 heures se sont écoulées depuis la première application, faire un léger sablage au grain 120 avant la deuxième application.

L'utilisation d'un pistolet est fortement déconseillée pour l'application à la verticale. Pour les surfaces horizontales, essuyer l'excédent d'huile après l'application au pistolet.

Afin de conserver la couleur originale du bois il est possible d'appliquer 2 couches de Pareo Zero incolore ou naturel.

Il n'est pas recommandé d'utiliser le Pareo Zero de couleur naturel sur des bois exotiques, torréfiés ou des bois restaurés (décapés et sablés).

Temps de séchage

- Résistance à l'eau : 3 heures
- Entre les couches : 6 à 18 heures en fonction du taux d'humidité du bois
- Circulation prudente : 12 heures
- Séchage complet : 2 jours



- Zéro solvant
- Moins de 8 g / L de COV
- Ne cloque pas et ne blanchit pas avec le temps
- Évite le grisaillement du bois tout en maintenant intact la couleur de l'essence
- Faible impact sur l'environnement
- Laisse transparaître le veiné du bois
- Rénovation facile: peut être réappliqué sans décapage
- Ne fait pas de film à la surface du bois
- Protège contre la moisissure
- Protège contre les insectes ravageurs

Types de projets

- Recouvrements muraux
- Maison de bois rond
- Terrasses
- Portes et fenêtres
- Bardeau de toiture
- Meubles de jardin
- Clôtures
- Boiseries
- Boîtes à fleurs
- Aires de jeux pour enfants

Nombre de couches

- Surfaces horizontales: 2 couches
- Surfaces verticales: 1 à 2 couches

Sur les surface horizontales, toujours appliquer 2 couches d'une même couleur afin d'assurer une usure égale et une restauration facile.

Pouvoir couvrant

Bois sablé : 100 à 200 pi. ca. / L

Bois scié (brut) : 65 à 100 pi. ca. / L

Sur les bois torréfiés: 275 à 375 pi. ca. / L

Sur bois exotiques: 375 à 450 pi. ca. / L

Outils d'application

Applicateur à teinture, tampon à teinture, pinceau, rouleau ou pistolet à peinture.

Entretien

Nettoyer avec le savon pour bois Bonito et brosser, bien rincer à l'eau claire. Quand le fini devient terne et légèrement décoloré (après 1 à 6 ans), lavez avec Bonito. Faire un léger sablage au papier de grain 120, dépoussiérez et appliquez une couche de Pareo Zero pour raviver la couleur et rendre le bois imperméable.

Compatibilité

Il est fortement recommandé de consulter attentivement la fiche technique du produit et de faire un test au préalable pour s'assurer de la convenance et de la compatibilité des produits.

Entreposage

Ne doit pas geler. Conserver dans un contenant hermétique à température ambiante.

Composition

Huiles végétales modifiées, eau, filtres UV, oxyde de fer.

Disposition des résidus

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.

Garantie

Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde

Types de surfaces

- Bois non traité
- Bois traité commercial sec (1 an après la pose)
- Bois restauré (teint ou huilé)
- Bois exotique ou torréfié

Durabilité

- Surfaces verticales : 2 à 6 ans
- Surfaces horizontales : 1 à 3 ans

Nettoyage des outils

Eau savonneuse

Lustre

- Une couche: Mat (2 à 4 %)
- Deux couches: Mat satin (5 à 7%)

COV

< 8 g / L

Formats

- 20 ml (format échantillon)
- 946 ml
- 3,78 L
- 18,9 L

Couleurs

- 100 - Incolore
- 101 - Naturel*
- 102 - Blanc
- 103 - Gris
- 104 - Cerisier
- 105 - Chêne moyen
- 106 - Vieux pin
- 107 - Bois brûlé
- 108 - Bois de choco
- 109 - Chêne foncé

*La couleur 101 - *Naturel* est utilisée pour conserver la blancheur des bois blanc (pin blanc, cèdre, épinette). Ne pas utiliser la couleur *Naturel* sur les bois colorés (bois traité, pin rouge, cèdre rouge, bois exotiques).

Provenance

Italie

