

SECONDO CERA

Huile-cire de finition pour planchers et meubles en bois

Secondo Cera est une huile-cire de finition conçue pour les planchers et meubles en bois. Secondo Cera scelle, imperméabilise et offre une grande résistance aux rayures et aux taches.



Nombre de couches	2 couches.
Temps de séchage	Entre les couches : 6 à 8 heures Circulation prudente : 18 à 24 heures Replacer tapis et meubles : 10 jours Premier nettoyage : après 15 jours
Couleurs disponibles	00 Incolore 22 Naturel
Formats disponibles	237 ml, 946 ml et 3,78 L
Lustre	Mat satin 10 %
Usages	Intérieur : Idéal pour les planchers, escaliers, meubles, armoires de cuisine, vanités, fenêtres et portes.
Types de surfaces	Bois
Avantages	Imperméabilise les surfaces en bois Application et séchage rapide Rafrâichissement sans décapage Résiste à l'abrasion
Durabilité	Surfaces très sollicitées : 2 à 3 ans Surfaces peu sollicitées : 5 à 7 ans
Pouvoir couvrant	Bois tendres : 190 à 265 pi ² /L Bois durs : 265 à 360 pi ² /L
Compatibilité	Peut être recouvert de : Secondo, Secondo Mono, Secondo Fast, Tavolo. Toujours effectuer un essai au préalable pour s'assurer de la convenance et la compatibilité des produits. Peut être appliqué sur : Huiles, teintures, cires et peintures à la craie. Peut être recouvert avec : Huiles, vernis, cires, finis hybrides, laques et peintures.
Composition	Mélange d'huiles végétales, cire végétale, oxydes de fer, isoparaffine, siccatif sans plomb ni cobalt.
COV	440 g/L
Viscosité	40 sec. +/- 2 sec. avec Ford Cup #4 (Incolore)
Provenance	Canada
Nettoyage des outils	Nettoyeur d'outils et diluant Prato-Verde
Disposition des accessoires	Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter. Essuyer les résidus liquides avant de recycler le contenant. Les restes de ce produit doivent être apportés à l'écocentre de votre municipalité.
Entretien	Pour un nettoyage régulier : SECONDO CLEAN Pour raviver le lustre et augmenter la protection, aux 2 à 3 mois : SECONDO MAINTENANCE Pour un nettoyage intensif (dégraissage, décrassage), au besoin seulement : SECONDO PREP
Entreposage et conservation	Conserver dans un contenant hermétique à une température entre 10 °C et 25 °C. Le produit se conserve 5 ans et plus dans ces conditions. En cas d'exposition au froid, laisser tempérer le produit 24 heures avant d'utiliser.
Garantie	Garantie : Prato-Verde garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques et sur les étiquettes appropriées à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde.

Conseils de préparation

1. Appliquer à une température supérieure à 15 °C.
2. Le bois doit être propre, sec et traité préalablement avec l'huile colorante UNO."

Conseils d'application

Application manuelle :

1. Bien mélanger avec un bâton avant et pendant l'application.
2. Appliquer en couche mince, en mouvements circulaires, jusqu'à saturation du bois à l'aide d'un TAMPON À TEINTURE, d'un CHIFFON DE POLYCOTON, d'un applicateur à teinture, d'un rouleau à poils courts ou d'un pinceau.
3. Après 5 à 15 minutes, essuyer la surface à sec avec des CHIFFONS DE POLYCOTON propres pour éliminer tout excès d'huile.
4. Nettoyer les outils et accessoires utilisés avec le NETTOYEUR D'OUTILS ET DILUANT et tremper les chiffons saturés d'huile dans l'eau avant de les jeter à la poubelle.
5. Laisser sécher 6 à 8 heures.
6. Avant l'application de la seconde couche, si plus de 72 heures se sont écoulées depuis la première application, sabler à l'aide d'un papier abrasif de grain 120 et dépeussier avant de répéter toutes les étapes précédentes.
7. Pour une application sur les meubles, il est recommandé de sabler à la laine d'acier 000000 ou au papier abrasif 800 entre les couches pour adoucir le fini.

Application mécanique :

1. Bien mélanger avec un bâton avant et pendant l'application.
2. Appliquer l'huile à l'aide d'une truelle ou d'un rouleau à poils courts.
3. Après 5 à 15 minutes, polir en utilisant une polisseuse à plancher et un disque blanc ou beige.
4. S'il reste un excès d'huile après le polissage, placer un CHIFFON DE POLYCOTON sous le disque et passer à nouveau la polisseuse pour retirer l'excès d'huile. Changer le chiffon lorsqu'il est saturé d'huile.
5. Il est aussi possible d'appliquer l'huile directement avec la polisseuse en ajoutant une petite quantité d'huile au centre du disque et frotter jusqu'à ce que le produit soit réparti uniformément.
6. Nettoyer les outils et accessoires utilisés avec le NETTOYEUR D'OUTILS ET DILUANT et tremper les chiffons saturés d'huile dans l'eau avant de les jeter à la poubelle.
7. Laisser sécher 6 à 8 heures.
8. Avant l'application de la seconde couche, si plus de 72 heures se sont écoulées depuis la première application, sabler à l'aide d'un papier abrasif de grain 120 et dépeussier avant de répéter toutes les étapes précédentes.

Traitement ultérieur

Le plus grand avantage de l'huile dans le traitement des bois concerne la facilité d'entretien et de réparation. Le secret d'un bois huilé bien entretenu réside dans la prévention. Plus le délai d'action sera long, plus le traitement sera long. Dès que les produits d'entretien SECONDO CLEAN et SECONDO MAINTENANCE ne suffisent plus à garder vos bois huilés en bon état, c'est un signe qu'il est temps de considérer l'application d'une nouvelle couche d'huile.

État général bon (Moins d'étanchéité contre l'eau, traces de pas apparentes) :

1. Nettoyer le bois avec SECONDO CLEAN;
2. Appliquer une couche de SECONDO CERA selon les instructions du produit;
3. Aucun sablage ni décapage requis.

État général bon (taches ou petites zones localisées abîmées) :

1. Sabler la zone localisée abîmée avec un papier abrasif de grain 120;
2. Réappliquer l'huile colorante UNO sur la zone préalablement sablée selon les instructions du produit;
3. Réappliquer deux couches d'huile SECONDO CERA selon les instructions du produit.

État général moyen (légère décoloration, plusieurs taches, moins d'étanchéité contre l'eau, traces de pas apparentes) :

1. Nettoyer le bois avec SECONDO PREP;
2. Appliquer deux couches de SECONDO CERA selon les instructions du produit;
3. Aucun sablage ni décapage requis.

État général mauvais (grande décoloration, surface grisonnante, aucune étanchéité contre l'eau, beaucoup de taches ou de zones abîmées) :

1. Si le nettoyage avec le produit SECONDO PREP ne suffit pas à faire disparaître les taches et le grisonnant, reprendre entièrement la procédure initiale des produits UNO et SECONDO CERA.

Conseils

La couleur 00 - Incolore procure un fini ambré. Elle est utilisée pour recouvrir les huiles de couleurs Uno ainsi que le Uno Incolore. La couleur 22 - Naturel est légèrement blanchie et est utilisée pour recouvrir les huiles Uno 19 - Blanc et 22 - Naturel et ainsi éviter le jaunissement. Elle permet de mieux conserver la blancheur des bois pâles (pin, érable, merisier, épinette, hêtre, tremble, etc.) Il est fortement conseillé d'effectuer un essai au préalable sur les bois à grain ouvert et sur les bois colorés. (chêne, noyer, acajou, orme, etc.) Pour un fini plus doux et lisse, sabler légèrement entre les deux dernières couches avec un papier abrasif de grain 600 ou 800.

AVERTISSEMENTS

Tenir hors de la portée des enfants. Tenir loin des flammes et des étincelles.

DANGER DE COMBUSTION: Les matériaux utilisés avec ce produit, tels que les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.